



FICHA TÉCNICA

REVESTIMENTO RÚSTICO KRESIL

- **Composição Básica**

Produto composto de resinas aquosas, pigmentos orgânicos e inorgânicos, cargas minerais inertes, aditivos e água.

- **Descrição**

Revestimento Rústico Kresil é um revestimento que possibilita pleno enchimento de superfícies porosas, proporcionando um acabamento rústico, com ranhuras; mascarando as imperfeições do substrato.

É indicado para superfícies externas de alvenaria, blocos de concreto ou chapas pré-moldadas. Quando seco apresenta alta dureza, resistência à intempérie e perfeita aderência. Para acabamento aplicar qualquer tinta acrílica. Revestimento de grande efeito decorativo.

- **Cores**

Branco, Branco Gelo e Palha

- **Textura**

Rústica com ranhuras verticais.

- **Dados Técnicos**

-Peso Específico: 1,70-1,80 g/cm³

- **Preparação da Superfície**

Lavar, raspar, escovar a superfície eliminando as partes soltas, poeira, manchas de gordura, sabão e mofo. Sobre reboco fraco (pouco cimento), pintura velha, em mau estado (tinta calcinada ou descascando), recomenda-se uma demão de **FIXADOR ACRÍLICO PARA PAREDE**. Sobre reboco novo curado (tempo de cura recomendada é de no mínimo 28 dias) e em boas condições, aplicar uma demão de **SELADOR ACRÍLICO PIGMENTADO**.

- **Métodos de Aplicação**

Para obter-se um acabamento rústico, com ranhuras, deve-se espalhar a massa com desempenadeira de aço. Aguardar alguns minutos e passar a desempenadeira plástica, com a face voltada para a superfície aplicada. O movimento é no sentido vertical, de cima para baixo, sempre retirando com uma espátula o excesso de material da desempenadeira.

- **Secagem**

12 horas para uma secagem completa.

- **Recomendações**

Não aplicar o produto com o sol incidente ou quando a superfície estiver aquecida ou úmida. Recomendamos aplicar o produto com temperatura ambiente e de superfície entre 10 °C e 40 °C e umidade relativa do ar entre 40 e 90 %.

- **Rendimento**

O rendimento do produto é variável conforme rugosidade, preparação da superfície, método e técnicas de aplicação.

Rendimento : 0,50 – 0,60 m²/litro/demão
0,29 – 0,34 m²/Kg/demão

Estes valores são válidos para superfícies lisas e com absorção/porosidade usual.

Se a superfície a ser revestida for texturizada, muito porosa, irregular ou apresentar qualquer outra característica diferenciada, consultar departamento comercial para obter rendimento específico.

- **Embalagem**

Galão de 6 kg, Balde de 27 Kg e Saco de 22 Kg.

- **Prazo de armazenagem/Garantia**

24 meses a partir da data de fabricação, à sombra, coberto, seco e ventilado, desde que não tenha sido aberta a embalagem, danificada por ação química, física ou demais agentes.