



FICHA TÉCNICA

KRESILFLEX

- **Composição Básica**

Produto à base de resina elástica, cargas inertes, aditivos e água.

- **Descrição**

É um produto de alto poder de bloqueio de umidade e flexível podendo ser aplicado em superfícies com fissuras estáveis de abertura até 0,3 mm. Recomendado para proteção de paredes de concreto, reboco e similares. A proteção final se dará pelo uso do sistema de pintura completo recomendado e de acordo com a situação específica de cada fachada.

Produto com propriedades impermeabilizante e flexível que evita a penetração de água nas superfícies. Possui ótima aderência. Aumenta o rendimento e durabilidade da tinta.

- **Cores**

Produto apresentado na cor branca.

- **Textura**

Produto de textura Lisa.

- **Dados Técnicos**

Classificação ABNT 11702: 4.1.2.7

Selador Flexível contra fissuras para alvenaria exterior/interior.

- **Preparação da Superfície / Métodos de Aplicação / Secagem**

Lavar, raspar, escovar a superfície eliminando as partes soltas, poeira, manchas de gordura, sabão e mofo.

Ao abrir a embalagem mexer bem o produto.

Para aplicação utilizar rolo, pincel, trincha ou pistola.

Recomenda-se aplicar de 1 ou 2 demãos antes da textura ou tinta de acabamento.

Diluições recomendadas para Kresilflex:

Para sistemas de pinturas onde será aplicada 1 demão de Kresilflex recomendamos :

Diluir 10 % com água .

Para sistemas de pinturas onde serão aplicadas 2 demãos de Kresilflex recomendamos:

Diluir 20 % com água na primeira demão.

Diluir 10 % com água na segunda demão..

Após a aplicação do Kresilflex conforme acima, recomenda-se aplicar os revestimentos/texturas Kresil de alta performance como:

Acr Quartzo Hidrorrepelente

Acr Quartzo Hidroelástico

Textura Acrílica Flexível

Textura Acrílica Projetada

Revestimento Espatulado

Revestimento Romano

Para uso de outros revestimentos e situações específicas de fachadas consultar área técnica.

Secagem

Entre demãos: 6 horas

- **Rendimento**

O rendimento do produto é variável conforme rugosidade, preparação da superfície, método e técnicas de aplicação.

Rendimento: 8-10 m²/litro/demão

Estes valores são válidos para superfícies lisas e com absorção/porosidade usual.

Se a superfície a ser revestida for texturizada, muito porosa, irregular ou apresentar qualquer outra característica diferenciada, consultar departamento comercial para obter rendimento específico.

- **Prazo de armazenagem/Garantia**

24 meses a partir da data de fabricação, quando armazenado à sombra em local coberto, seco e ventilado, desde que a embalagem não tenha sido aberta ou danificada por ação química, física ou de demais agentes.