



## FICHA TÉCNICA

---

### TINTA EMBORRACHADA

---

- **Composição Básica**

Tinta formulada à base de resinas acrílicas com características elásticas, pigmentos orgânicos e inorgânicos, cargas inertes, aditivos e água.

- **Descrição**

Tinta acrílica elástica e impermeável indicada para pinturas externas e internas de alvenaria e concreto.

Protege as superfícies da ação das intempéries (radiação solar, chuvas e ventos) impedindo a entrada da umidade.

Produto de fácil aplicação proporcionando um acabamento fosco, com aspecto emborrachado flexível de excelente durabilidade.

Recomendado para cobrir fissuras localizadas de até 0,15 mm

- **Cores**

Cores de linha: Branco, Branco Gelo, Areia, Cerâmica, Concreto, Fendi, Jeans, Lavanda, Marfim, Marrocos, Menta, Ocre, Palha, Palha Travertino, Pedra, Pérola, Pêssego, Pimenta, Telha, Vanila, Verde Gaio.

Disponíveis também em todas as cores do Sistema Kreare.

- **Textura**

Fosca e lisa.

- **Recomendações**

Não aplicar o produto com o sol incidente ou quando a superfície estiver aquecida ou úmida. Recomendamos aplicar o produto com temperatura ambiente e de superfície entre 10 °C e 40 °C e umidade relativa do ar entre 40 e 90 %.

- **Preparação da Superfície**

Lavar, raspar, escovar a superfície eliminando as partes soltas, poeira, manchas de gordura, sabão e mofo. Sobre reboco fraco(pouco cimento), pintura velha, em mau estado (tinta calcinada ou descascando), recomenda-se uma demão de **FIXADOR ACRÍLICO PARA PAREDE**.

Sobre reboco novo curado (tempo de cura recomendada é de no mínimo 28 dias) e em boas condições, aplicar uma demão de **SELADOR ACR.** ou **SELADOR ACRÍLICO PIGMENTADO**.

- **Métodos de Aplicação e Diluição**

Ao abrir a embalagem mexer a tinta até completa homogeneização.

Adicionar até 10% de água.

Recomenda-se a aplicação de 3 demãos. Aguardar um intervalo mínimo de 6 horas entre uma demão e outra.

Usar rolo de lã, pincel, trincha e pistola.

- **Secagem**

1 hora ao toque

2 horas durante o manuseio

4-6 horas para uma secagem completa

6 horas para uma demão subsequente

A 25º e 60% de umidade relativa do ar.

- **Rendimento**

O rendimento do produto é variável conforme rugosidade, preparação da superfície, método e técnicas de aplicação.

Rendimento : 6,50 – 10,00 m<sup>2</sup>/litro/demão

Estes valores são válidos para superfícies lisas e com absorção/porosidade usual.

Se a superfície a ser revestida for texturizada, muito porosa, irregular ou apresentar qualquer outra característica diferenciada, consultar departamento comercial para obter rendimento específico.

- **Embalagem**

Galão de 3,6L e Balde de 18L.

- **Prazo de armazenagem/Garantia**

24 meses a partir da data de fabricação, à sombra, coberto, seco e ventilado, desde que não tenha sido aberta a embalagem, danificada por ação química, física ou demais agentes.

Rev:24/1